

1. Código de identificação único do produto-tipo:

Tout-venant 1ª (0/22) IBC1

2. Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, tal como previsto pelo fabricante:

- **Misturas betuminosas e tratamentos superficiais para estradas e outras obras de engenharia civil;**
- **Agregados não ligados ou tratados com ligantes hidráulicos para estradas e outras obras de engenharia civil.**

3. Nome, designação comercial ou marca comercial registada e endereço de contacto do fabricante, nos termos do n.º 5 do artigo 11.º:

CALBRITA, Sociedade de Britas, S.A.

Sede: Casal dos Fortes, Carapinha, 2580-377 Alenquer, Portugal

Tel: (+351) 263 730 230, Fax: (+351) 263 730 240

4. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal como previsto no anexo V:

Sistema 2+

5. Normas harmonizadas:

(EN 13043:2002+EN 13043:2002/AC:2004); (EN 13242:2002+A1:2007)

Organismo Notificado:

SGS-ICS Serviços internacionais de certificação, organismo notificado n.º 1029, realizou uma auditoria inicial à fábrica e ao controlo de produção em fábrica, efetua o contínuo acompanhamento, a validação e aprovação do controlo de produção em fábrica e emitiu os certificados de conformidade do controlo de produção em fábrica: **1029-CPR-PT05/01422, 1029-CPR-PT05/01424**

6. Desempenho declarado

Características essenciais	EN13043:2002+ EN13043:2002/AC:2004	EN13242:2002 +A1:2007	Granulometria Típica			
			Peneiros (mm)	%Passado acumulado	%Min.	%Máx.
Dimensão do agregado (EN 933-1)	0/22	0/22				
Identificação Petrográfica	Calcário	Calcário				
Tipo de agregado	Gr. Extensa	Gr. Extensa				
Categoria granulométrica	G _x 90	G _x 85				
Tolerâncias da Granulometria Típica	-	G _T A20				
Massa volúmica (EN 1097-6)	Fração (0-4 mm)	Fração (4-31.5 mm)				
	$\rho_s = 2,72 \pm 0,05 \text{ Mg/m}^3$	$\rho_s = 2,72 \pm 0,05 \text{ Mg/m}^3$				
	$\rho_{rel} = 2,61 \pm 0,05 \text{ Mg/m}^3$	$\rho_{rel} = 2,64 \pm 0,05 \text{ Mg/m}^3$				
	$\rho_{ssd} = 2,65 \pm 0,05 \text{ Mg/m}^3$	$\rho_{ssd} = 2,67 \pm 0,05 \text{ Mg/m}^3$				
Absorção de água (EN 1097-6)	Fração (0-4 mm)	Fração (4-31.5 mm)				
	$1,5 \pm 0,5 \%$	$1,1 \pm 0,5 \%$				
% de Partículas esmagadas e partidas (EN 933-5)	$C_{100/10}$	$C_{90/3}$				
Teor de finos (EN 933-1)	-	f_1				
Qualidade finos – Equivalente areia (EN 933-8)		$\geq 50 \%$				
Resistência à fragmentação do agregado (EN 1097-2)	LA_{40}	LA_{40}				
Sulfatos Solúveis em Ácido (NP EN 1744-1 Sec. 12)	-	$AS_{0,2}$				
Enxofre total (EN 1744-1, Sec.11.1)	-	S_1				
Teor de húmus (EN 1744-1, Sec.15.1)	-	Ensaio negativo				
			45	100%	100%	100%
			31,5	100%	100%	100%
			22,4	93%	90%	99%
			16	80%		
			11,2	63%	43%	83%
			8	48%		
			5,6	38%		
			4	30%		
			2	19%		
			1	12%		
			0,500	9%		
			0,250	6%		
			0,125	5%		
			0,063	4,1%	0,1%	7%

O desempenho do produto identificado no ponto 1 está conforme com o desempenho declarado no ponto 6.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 3.

O manuseamento do produto identificado no ponto 1 pode ocasionar a inalação de finos e irritação ocular, desta forma, sempre que necessário recomenda-se a utilização de máscara e óculos de proteção.

Sofia Franco, Responsável pelo Sistema de Controlo em Fábrica

Alenquer, 6 de dezembro de 2021

.....

 (assinatura)