

1. Código de identificação único do produto-tipo:

Tout-venant 2ª (0/22)

2. Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, tal como previsto pelo fabricante:

- **Agregados não ligados ou tratados com ligantes hidráulicos para estradas e outras obras de engenharia civil.**

3. Nome, designação comercial ou marca comercial registada e endereço de contacto do fabricante, nos termos do n.º 5 do artigo 11.º:

CALBRITA, Sociedade de Britas, S. A.

Sede: Casal dos Fortes, Carapinha, 2580-377 Alenquer, Portugal

Tel: (+351) 263 730 230, Fax: (+351) 263 730 240

4. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal como previsto no anexo V:

Sistema 2+

5. Norma harmonizada:

(EN 13242:2002+A1:2007)

Organismo Notificado:

SGS-ICS Serviços internacionais de certificação, organismo notificado n.º 1029, realizou uma auditoria inicial à fábrica e ao controlo de produção em fábrica, efetua o contínuo acompanhamento, a validação e aprovação do controlo de produção em fábrica e emitiu os certificados de conformidade do controlo de produção em fábrica: **1029-CPR-PT05/01422**

6. Desempenho declarado

Características essenciais	EN13242 2002+A1:2007	Granulometria Típica				
		Peneiros (mm)	%Passado acumulado	%Min.	%Máx.	
Dimensão do agregado (EN 933-1)	0/22					
Identificação petrográfica	Calcário					
Tipo de agregado	Gr. Extensa					
Categoria granulométrica	G _A 85					
Tolerâncias da Granulometria Típica	G _{rx} 20					
Massa volúmica (EN 1097-6)	Fração (0-4 mm) $\rho_s = 2,69 \pm 0,05 \text{ Mg/m}^3$ $\rho_{rd} = 2,66 \pm 0,05 \text{ Mg/m}^3$ $\rho_{ssi} = 2,67 \pm 0,05 \text{ Mg/m}^3$	Fração (4-31.5 mm) $\rho_s = 2,71 \pm 0,05 \text{ Mg/m}^3$ $\rho_{rd} = 2,67 \pm 0,05 \text{ Mg/m}^3$ $\rho_{ssi} = 2,68 \pm 0,05 \text{ Mg/m}^3$				
			45	100 %		
			31,5	100 %	100 %	100 %
			22,4	94 %	89 %	99 %
Absorção de água (EN 1097-6)	Fração (0-4 mm) $0,3 + 0,5 \%$ Fração (4-31.5 mm) $0,7 \pm 0,5 \%$	16	77 %			
		11,2	62 %	42 %	82 %	
		8	51 %			
		5,6	43 %			
% de Partículas esmagadas e partidas (EN 933-5)	C _{90/13}	4	33 %			
Teor de finos (EN 933-1)	f ₁₀	2	22 %			
Qualidade finos – Equivalente areia (EN 933-8)	< 50 %	1	15 %			
Qualidade dos finos – Azul de Metileno (EN 933-9)	MB ≤ 2 g/kg	0,500	11 %			
Resistência à fragmentação do agregado (EN 1097-2)	L _{A40}	0,250	9 %			
		0,125	7 %			
Resistência ao desgaste – Micro-Deval (EN 1097-1)	M _{DE20}	0,063	5,7 %	1,7 %	10,0 %	
Sulfatos solúveis em ácido (EN 1744-1 Sec. 12)	A _{S0,2}					
Enxofre total (EN 1744-1, Sec.11.1)	S ₁					
Teor de húmus (EN 1744-1, Sec.15.1)	Ensaio negativo					

O desempenho do produto identificado no ponto 1 está conforme com o desempenho declarado no ponto 6.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 3.

O manuseamento do produto identificado no ponto 1 pode ocasionar a inalação de finos e irritação ocular, desta forma, sempre que necessário recomenda-se a utilização de máscara e óculos de proteção.

Sofia Franco, Responsável pelo Sistema de Controlo em Fábrica

Alenquer, 8 de novembro de 2024

.....

 (assinatura)