

1. Código de identificação único do produto-tipo:

**Brita 3 (16/32) IBM2**

2. Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, tal como previsto pelo fabricante:

- **Betão para edifícios, estradas e outras obras de engenharia civil;**
- **Misturas betuminosas e tratamentos superficiais para estradas e outras obras de engenharia civil;**
- **Agregados não ligados ou tratados com ligantes hidráulicos para estradas e outras obras de engenharia civil.**

3. Nome, designação comercial ou marca comercial registada e endereço de contacto do fabricante, nos termos do n.º 5 do artigo 11.º:

**CALBRITA, Sociedade de Britas, S.A.**  
Sede: Casal dos Fortes, Carapinha, 2580-377 Alenquer, Portugal  
Tel.: (+351) 263 711 140, (+351) 263 711471  
Fax: (+351) 263 711 426

4. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal como previsto no anexo V:

**Sistema 2+**

5. Normas harmonizadas:

**(EN 12620:2002+A1:2008); (EN 13043:2002+EN 13043:2002/AC:2004); (EN 13242:2002+A1:2007)**

Organismo Notificado:

**SGS-ICS SERVIÇOS INTERNACIONAIS DE CERTIFICAÇÃO, ORGANISMO NOTIFICADO N.º 1029**, realizou uma auditoria inicial à fábrica e ao controlo de produção em fábrica, efetua o contínuo acompanhamento, a validação e aprovação do controlo de produção em fábrica e emitiu os certificados de conformidade do controlo de produção em fábrica: **1029-CPR-PT05/01423, 1029-CPR-PT05/01424, 1029-CPR-PT05/01422.**

6. Desempenho declarado

Características essenciais	EN12620:2002 +A1:2008	EN13043:2002+ EN13043:2002/AC:2004	EN13242:2002 +A1:2007	Granulometria Típica			
				Peneiros (mm)	%Passado acumulado	%Min.	%Máx.
Dimensão do agregado (EN 933-1)	16/32	16/32	16/32	63	100 %	100 %	100 %
Identificação petrográfica	Calcário	Calcário	Calcário	40	100 %	98 %	100 %
Tipo de agregado	Grosso	Grosso	Grosso	31,5	100 %	90 %	100 %
Categoria granulométrica	G <sub>85</sub> /20	G <sub>90</sub> /15	G <sub>85</sub> -15	20	14 %		
Massa volúmica (EN 1097-6)	$\rho_s = 2,72 \pm 0,05 \text{ Mg/m}^3$ $\rho_{rd} = 2,62 \pm 0,05 \text{ Mg/m}^3$ $\rho_{sd} = 2,65 \pm 0,05 \text{ Mg/m}^3$			16	3 %	0 %	15 %
				14	2 %		
% de Partículas esmagadas e partidas (EN 933-5)	-	C <sub>100/0</sub>	C <sub>90/3</sub>	12,5	1 %		
Absorção de água (EN 1097-6)		1,4 ± 0,5 %		10	1 %		
Teor de finos (EN 933-1)	f <sub>1,5</sub>	f <sub>1</sub>	f <sub>2</sub>	8	1 %	0 %	5 %
Enxofre total (EN 1744-1, Sec.11.1)	<0,1 %	-	S <sub>1</sub>	6,3	1 %		
Teor de húmus (EN 1744-1, Sec.15.1)	Ensaio negativo	-	Ensaio negativo	4	1 %		
Cloretos solúveis em água (NP EN 1744-1 Sec. 7)	<0,010%	-	-	2	1 %		
Sulfatos solúveis em ácido (NP EN 1744-1 Sec. 12)	A <sub>50,2</sub>	-	A <sub>50,2</sub>	1	1 %		
Reatividade potencial alcalis do ligante (ASTM C126007)	0,01 %	-	-	0,500	1 %		
Retração por secagem (EN 1367-4)	0,031 %	-	-	0,250	1 %		
				0,125	1 %		
				0,063	0,7 %	0 %	1,0 %

O desempenho do produto identificado no ponto 1 está conforme com o desempenho declarado no ponto 6.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 3.

**Sofia Franco, Responsável pelo Sistema de Controlo em Fábrica**

Alenquer, 28 de novembro de 2019

.....  
  
 (assinatura)